

KIILTO VUUGITÄIDIS

Tsemendibaasiline segu kahhel- ja klinkerplaatide vuukimiseks seintel ja põrandal

KASUTAMISOBJEKTID Madala emissioonimääriga M1-klassi nõuetele vastav vuugitäidis kahhel-, klinker ning teiste keraamiliste plaatide vuukimiseks. Vuugi laius 2-6 mm. Vuukimistöödega võib alustada 5 h - 3 ööpäeva möödudes plaatimisest, sõltuvalt plaatimisegu ja aluspinna omadustest.

OMADUSED

- * vastab ehitusmaterjalide M1-emissiooniklassi nõuetele ning EN 13888:2009 standardi nõuetele, klass CG 2 WA
- * pikk tööaeg
- * külmakindel
- * kuuma- ja veekindel
- * tulekindel
- * ei sobi pidevalt vee all olevatele pindadele (nt. basseinid)
- * suur toonivalik, värve võib omavahel segada

TEHNILISED ANDMED

Tüüp	plasti-tsemendi-lubjakivibaasiline pulber
Tera suurus	max. 0,2 mm

KULU 0,5-1,5 kg/m² sõltuvalt vuugi laiusest

SEGAMISVAHEKORD 10 osa vuugitäidist / 2,6 – 2,8 osa puhast vett

TÖÖAEG vee lisamisest 2-3 tundi

TÖÖTINGIMUSED

Ruumi ja aluspinna temperatuur	+18...20°C
Aluspinna niiskus	-betoon <90% RH

Vuukimisel peab aluspinna, segu ja plaatide temperatuur olema üle +5°C. Põrandakütte peab lülitama välja u.1 ööpäev enne plaatimistöid ning selle võib sisse lülitada ca 1 nädal peale plaatimist. Vuugid peavad enne ruumi kasutusele võtmist kuivama vähemalt ööpäeva.

KASUTUSJUHEND

Segamine: 10 kg Kiilto vuugitäidist segatakse 2,6 - 2,8 liitri puhta, jaheda veega ja lasta seista 10-15 min. Seejärel segada mass veekord hoolikalt läbi. Segu on kasutuskõlblik 2-3 tunni jooksul.

Vuukimine: Vuugitäidis kanda vuukidesse kummist labidaga poolviltu üle plaatide liikudes ning tugevasti surudes. Sõltuvalt temperatuurist ja niiskusest lasta vuukidel kuivada 15-30 min,

seejärel puhastada plaadid niiske käsnaga. Vältida ülemäärase vee kasutamist, mis võib põhjustada vuugitäidise pigmentide ärauhumist. Viimistleda saab vuukide kuju näit. puupulgaga. Vuukide kuivades sooritada plaatide lõplik puhastamine näit. kuiva lapiga. Esimese ööpäeva jooksul tuleb vuuke 1-3 korda veega niisutada. Nurkade ja läbiviigukohtade vuukimiseks kasutada Kiilto Sanitaarsilikooni

NB! Glasuurimata plaadid on soovitatav enne vuukimist niisutada. Vältida vuugitäidise värvitoone, mis erinevad oluliselt plaatide värvusest. Poorsete materjalide vuukimisel järgida plaadi tootja poolt antud juhiseid..

PAKKIMISVIIS

1 kg, 3 kg, 10 kg plastnõu ja 20 kg paberkott

TÖÖ – JA KESKKONNAOHUTUS

Kasutusvalmis mass on leeliseline ning ärritab nahka ja limaskesti Vältida nahale sattumist. Segamise ajal soovitatakse kanda hingamisteede kaitsevahendit. Lisainfo ohutuskaardil..

LADUSTAMINE

Pulbri säilivusaeg kuivas ruumis: paberkottides kuni 1 aasta, plastnõudes kuni 2 aastat..

Ülaltoodud andmed on kontrollitud ja õiged, tuginevad laboratoorsetele katsetele ja praktilistele kogemustele. Meie ei vastuta kahjude eest, mis on tingitud toote kasutamishundi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest.

Tooninäidiste valmistustehnoloogiast johtuvalt võib nende ja valmis vuugi toon vahesel määral erineda. Ühe ruumi vuukimisel kasutada samast tootepartiist vuugitäidist.

Tehniline konsultatsioon telefonil 6 031 900.