

# SUPERFIX DF

## Valge mittevalguv remontplaatimisegu

KASUTAMIS- OBJEKTID	Valge, mittevalguv, väikese kulunormiga remontplaatimisegu keraamiliste plaatide ning marmori kinnitamiseks plast-, värvitud-, kahhel-, klinker ja tavalistele kivipindadele ning Kiilto hüdroisolatsioonimastiksi või niiskustõkkega käsitletud pindadele nagu näiteks kipskartongplaat. Plaatimist võib sooritada ilma vuuginööri. Sobib kasutamiseks sise- ja välitingimustes, kuid mitte pidevalt vee all olevatel pindadel (näit. basseinid).	
ALUSPIND	Plaaditavad aluspinnad peavad olema puhtad ja tolmuvabad. Vesialusel pahtlid tuleb eemaldada. Kuivad ja imavad pinnad tuleb niisutada (mitte plaatpindu). Põrandaküte tuleb välja lülitada ööpäev enne plaatimist. Plast-, värvitud-, kahhel- ja klinkerpindu plaatides tuleb jälgida, et <ul style="list-style-type: none"><li>- et pind on plaatimiseks piisavalt tugev</li><li>- pinnakattematerjal on tugevalt kinni aluspinnal</li><li>- et vaha, rasv ja mustus pestakse plaaditavalt aluspinnalt leeliselise pesuainega ja pind loputatakse korralikult. Kui pind on kuivanud siis vajadusel see karestatakse liivapaberiga ja eemaldatakse lihvimistolm.</li></ul>	
OMADUSED	<ul style="list-style-type: none"><li>* tänu uuele valmistustehnoloogiale on toode segamisel tolmuvaba</li><li>* vastab ehitusmaterjalide M1-emissiooniklassi nõuetele</li><li>* EN 12004-standardijärgne klassifikatsioon C2TES1</li><li>* Kasutades Kiilto Fixbinder lisaainet, saab parandada plaatimisegu deformatsiooniomadusi (CE märk C2ES2)</li><li>* valge värvus</li><li>* mittevalguv</li><li>* väike kulunorm</li><li>* pikk tööaeg</li><li>* niiskus- ja külmakindel</li><li>* ka plaat plaadile ja PVC-pindadele</li><li>* sobib aluspinna väikeste ebatasasuste tasandamiseks enne plaatimist</li><li>* suurte ebatasasuste parandamiseks sobivad Kiilto seina- ja põrandatasandussegud</li><li>* ei soovitata pindadele, mis on pidevalt vee all (näit. basseinid)</li></ul>	
TEHNILISED ANDMED	Sideaine	plasti-valge tsemendi- kergrsideaine/kvartsibaasiline pulber
	Terasuurus	max. 0,5 mm
KULU	ca 2,2 kg/m <sup>2</sup> kasutades normaalse hammastusega segukammi (hamba mõõtmed: laius 6 mm, vahe 6 mm, kõrgus 6 mm) ca 1,5 kg/m <sup>2</sup> kasutades mosaiik-segukammi (hamba mõõtmed: laius 6 mm, vahe 6 mm, kõrgus 4 mm)	

SEGAMIS- VAHEKORD	15 kg pulbrit / 5,5 l vett (seinad) 15 kg pulbrit / 6,5 l vett (põrand)
TÖÖAEG	Segu kasutusaeg peale vee lisamist ca 3 tundi.
LAHTIOLEKU AEG	u 15 min.
TÖÖTINGIMUSED	Ruumi ja aluspinna temperatuur +18...20°C Aluspinna niiskus - betoon < 90% RH Plaatimisel peab aluspinna, segu ja plaatide temperatuur olema üle +5°C.
KASUTUSJUHEND	<p>Pulber puistatakse aeglaselt, pidevalt segades jahedasse (+18...+20°C) puhtasse vette, kuni moodustub ühtlane mass. Valmis segu lastakse seista 10-15 min., seejärel segatakse mass veelkord kergelt läbi. Segu kantakse plaaditavale pinnale ja kammitakse segukammiga lahti alale, mis jõutakse plaatida 15 min. jooksul. Plaadid paigaldatakse värsketele segule ja koputatakse kinni, nende asendit on võimalik muuta 15 min. jooksul. Piisava nakkumise tagamiseks peab eemaldatud plaadi tagakülge olema peaaegu täielikult seguga kaetud (kahhelplaadid 70% ja klinkerplaadid 100%). Seetõttu tuleb segukammi hammastuse valimisel alati lähtuda kinnitatavate plaatide mõõtmetest ja tagakülje mustrist. Segujäägid eemaldatakse värskelt vee ja niiske lapiga. Kuivanud segu saab eemaldada vaid mehaaniliselt.</p> <p>Seinapinnad võib vuukida Kiilto Vuugitäidisega 12 h möödudes plaatimisest, põrandal 24 h möödudes. Plaaditud pind talub normaalset koormust nädala möödudes plaatimisest. Madal temperatuur ja kõrge õhuniiskus aeglustavad plaatimisega kõvenemist ja kuivamist.</p> <p>Elementide ja plaatseinte nurgad, sein- ja põrandaplaatide vahelised vuugid ning muud nihkevuugid vuugitakse elastse Kiilto sanitaarsilikoniga.</p>
PAKKIMISVIIS	4 kg plastnõu
LADUSTAMINE	Tagatud säilimisaeg kuivas ruumis kuni 1 aasta.
TÖÖOHUTUS	<p>Värsket segu on leeliseline ning ärritab nahka ja limaskesti. Vältida tarbetut kokkupuudet nahaga. Segamisel soovitame kasutada respiraatorit.</p> <p>Ülaltoodud andmed on kontrollitud ja õiged, tuginevad laboratoorsetele katsetele ja praktilistele kogemustele. Meie ei vastuta kahjude eest, mis on tingitud toote kasutamises juhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest.</p> <p>Tehniline konsultatsioon telefonil 6 031 900 või e-post: <a href="mailto:kiilto@kiilto.ee">kiilto@kiilto.ee</a>.</p>